



Baucem

Intonaco

Intonaco premiscelato a base di calce, cemento, inerti selezionati e additivi vari

CARATTERISTICHE

Intonaco premiscelato a base di calce idrata, cemento portland, sabbie selezionate e additivi che conferiscono una elevata lavorabilità e contribuiscono a migliorare l'adesione e le prestazioni.

CAMPI D'IMPIEGO

BAUCEM INTONACO è particolarmente indicato come intonaco di fondo di murature interne ed esterne, in laterizio nuovo, blocchi in calcestruzzo e calcestruzzo grezzo trattati con promotore di aggrappo, vecchie murature consistenti ed adeguatamente preparate, supporti compositi correttamente predisposti, termo laterizio in interno, ecc. Per sottofondi bisogna osservare le indicazioni del fornitore.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il sottofondo deve essere compatto e ben pulito, privo di polvere, parti incoerenti, vecchie pitture, efflorescenze saline ecc. Eventuali materiali incoerenti privi di consistenza, oli, grassi, cere, polvere e sporco in genere devono essere rimossi mediante picchettatura, spazzolatura e idrolavaggio. Eventuali cavità vanno riempite con cocci di mattoni e malta. Se si vuole favorire l'adesione di BAUCEM INTONACO al supporto si consiglia di applicare un rinzafo aggrappante di Baucalce Rinzafo. Trascorse 24 ore dall'applicazione del rinzafo di ancoraggio procedere eseguendo l'intonacatura con BAUCEM INTONACO, a mano o a macchina, nello spessore consigliato di 2 centimetri. Per l'applicazione a macchina utilizzare spruzzatrici automatiche del tipo PFT o Turbosol.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

BAUCEM INTONACO è un prodotto premiscelato in polvere pronto all'uso. Si impasta con circa il 22% di acqua pulita (5.5 litri per sacco da 25 kg), versando l'acqua nell'apposito recipiente e aggiungendo la polvere fino ad ottenere una consistenza plastica e cremosa. Il tempo di miscelazione per impasti in betoniera non deve prolungarsi per oltre tre minuti.

Si consiglia di applicare BAUCEM INTONACO entro 30-90 minuti dall'impasto in una o più mani fino al raggiungimento della consistenza desiderata. Per spessori superiori a 20 mm l'intonaco deve essere applicato in più strati successivi, a distanza di almeno un giorno, avendo cura di inumidire lo strato di aggancio. La lavorazione superficiale (fratazzatura, grattatura, ecc.) si effettua dalle 4 alle 8 ore dopo l'applicazione, in base alle contingenze climatiche, al tipo di superficie e agli spessori. BAUCEM INTONACO ha un tempo di lavorabilità tale da permettere la posa in opera su tutti i tipi di supporto. In caso di elevate temperature si consiglia di inumidire le pareti intonacate di recente con acqua nebulizzata per evitare la formazione di cavillature. Nei periodi invernali particolarmente freddi è bene proteggere l'intonaco fresco dal gelo. La temperatura di applicazione consigliata è tra i 5° ed i 35°.



TRASPIRANTE



APPLICARE
A MACCHINA



APPLICARE CON
SPATOLA IN ACCIAIO



PER INTERNI
ED ESTERNI



TEMPERATURA MIN.
APPLICAZIONE



STOCCAGGIO IN
LUOGO ASCIUTTO



RICICLABILE



ECOCOMPATIBILE

Baucem

Intonaco

AVVERTENZE

- Temperatura di applicazione min +5°C ÷ max +35°C
- Proteggere dal gelo e da temperature elevate
- La presenza di forte vento può provocare la formazione di fessurazioni e "bruciature" degli intonaci
- Non eccedere con l'acqua di impasto
- Non aggiungere altri materiali all'impasto
- Stoccare in luogo asciutto

NORME DI SICUREZZA

- Durante la miscelazione proteggere le vie respiratorie con maschere opportune
- Proteggere le mani e gli occhi con guanti e occhiali
- Ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro
- In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente ed immediatamente con acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto:	Polvere
Colore:	Grigio
Granulometria:	0 -1.2 mm
Acqua d'impasto:	22±1%
Resistenza alla compressione a 28 giorni, UNI EN 196:	> 4.73 N/mm ²
Resistenza alla flessione UNI EN 196:	1.85 N/mm ²
Modulo di elasticità a 28 giorni:	2955.1 N/mm ²
Fattora di resistenza alla diffusione:	>10 μ
Contenuto di Cromo VI idrosolubile decreto 17 febbraio 2006:	<2ppm
Spessore minimo di applicazione:	10 mm
Spessore massimo per strato:	20 mm
Stoccaggio:	In luogo asciutto per 3 mesi
CONSUMO:	Circa 18 kg /m ² /1 cm di spessore



peso: Kg 25
pack: sacco



Xi irritante

R36/37/38 Irritante per occhi, vie respiratorie e pelle - **R43** Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - **S2** Conservare fuori dalla portata dei bambini - **S22** Non respirare le polveri - **S24/25** Evitare il contatto con gli occhi e la pelle - **S26** In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico - **S36/37** Usare indumenti protettivi e guanti - **S46** In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrare il contenitore o l'etichetta

I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Considerare le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, per ottenere i risultati attesi, l'acquirente è tenuto a utilizzare in maniera idonea il prodotto, attenendosi all'impiego previsto